

# راهنمای مراحل کلینیکی و لابراتواری انتخاب و آماده‌سازی اباتمنت ایمپلنت‌های دندانی

## ویرایش توسط

حمید ر. شفیعی

مدیر بخش تخصصی آموزش ایمپلنت، مرکز بیمارستانی واشنگتن،

دپارتمان جراحی دهان و ماکزیلوفاسیال، واشنگتن، دی سی؛

پرزیدنت و عضو هیئت رئیسه آموزش، انیستیتو دندانپزشکی ایمپلنت آمریکا، واشنگتن، دی سی؛ و مطب خصوصی تخصصی

پروتز ایمپلنت، واشنگتن، دی سی

## مترجمین:

دکتر فریبا صالح صابر

دکتر نادر ابوالفضلی

سرشناسه	: شفیعی، حمید Shafie, Hamid R
عنوان و نام پدیدآور	: راهنمای مراحل کلینیکی و لابراتواری انتخاب و آماده‌سازی اباتمنت ایمپلنت‌های دندان [حمید شافی]؛ مترجم فریبا صالح‌صابر، نادر ابوالفضلی.
مشخصات نشر	: تهران: شایان نمودار، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	: ۱۸۵ ص.
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۷-۳۷۴-۱
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Clinical and laboratory manual of dental implant abutments, ۲۰۱۴.
موضوع	: پایه ایمپلنت
موضوع	: Implant abutments
موضوع	: کاشت دندان
موضوع	: Dental implants
شناسه افزوده	: صالح‌صابر، فریبا، ۱۳۴۴ - مترجم
شناسه افزوده	: ابوالفضلی، نادر، ۱۳۴۳ - مترجم
رده بندی کنگره	: ۲۱۳۹۷ش۲ک/RK۶۶۷
رده بندی دیویی	: ۶۱۷/۶۹۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۲۴۲۱۸۰

#### نام کتاب: راهنمای مراحل کلینیکی و لابراتواری انتخاب و آماده‌سازی اباتمنت ایمپلنت‌های دندان

مترجمی: دکتر فریبا صالح‌صابر، دکتر نادر ابوالفضلی

ناشر: انتشارات شایان نمودار

مدیر تولید: مهندس علی خزعلی

حروفچینی و صفحه‌آرایی: انتشارات شایان نمودار

طرح جلد: آتلیه طراحی شایان نمودار

شمارگان: ۵۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۸

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۷-۳۷۴-۱

قیمت: ۹۸۰،۰۰۰ ریال



شایان نمودار

دفتر مرکزی: تهران/ میدان فاطمی/ خیابان چهلمستون/ خیابان دوم/ پلاک ۵۰/ بلوک B/ طبقه همکف/ تلفن: ۸۸۹۸۸۸۶۸

وب سایت: shayannemoodar.com

اینستاگرام: Shayan.nemoodar

(تمام حقوق برای ناشر محفوظ است. هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی، از جمله چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی، فیلم و صدا نیست.

این اثر تحت پوشش قانون حمایت از مولفان و مصنفان ایران قرار دارد.)

# فهرست مطالب

vi.....	لیست نویسندگان
vii.....	پیشگفتار
۱.....	<b>فصل ۱ مواد سازنده اباتمنت ایمپلنت</b> حمید ر. شفیعی و برایان ای وایت
۱.....	مقدمه
۱.....	سیل موکوزال
۲.....	پلیکل ، بیوفیلم ، و بیماری های پریدنتال
۳.....	تحقیقات انجام شده پیرامون مواد سازنده اباتمنت ایمپلنت
۱۵.....	نتیجه گیری
۱۵.....	منابع
۱۸.....	<b>فصل ۲ اطلاعات عمومی در مورد اباتمنت ایمپلنت</b> حمید ر. شفیعی
.....	ترمینولوژی
۱۸.....	اباتمنت های پیش ساخته
۲۰.....	کاستومایزد اباتمنت
۲۲.....	منابع
۲۳.....	<b>فصل ۳ اسکروهای نگهدارنده اباتمنت</b> حمید ر. شفیعی و اسکات مارتینا
.....	مقدمه
۲۳.....	واژه شناسی
۲۴.....	مکانیک اباتمنت اسکرو
۲۵.....	مواد سازنده اباتمنت اسکرو
۲۷.....	ملاحظات ویژه
۲۸.....	شکست اباتمنت اسکروها
۳۳.....	منابع

## فصل ۴ اتصالات مختلف ایمپلنت-باتمنت ..... ۳۴

حمیدر. شفيعی و برايان آ. وايت

مقدمه	۳۴
تاریخچه تقویمی کانکشن های باتمنت	۳۴
کانکشن خارجی هگز	۳۵
اکسترنال کانکشن	۳۵
کانکشن های داخلی	۳۶
مقایسه طرح های مختلف کانکشن داخلی	۳۸
نتیجه گیری	۴۶
منابع:	۴۷

## فصل ۵ باتمنت های پیش ساخته ایمپلنت ..... ۴۹

پُل پ. بینون

مقدمه	۴۹
تاریخچه پیدایش باتمنت های پیش ساخته	۴۹
مثال هایی از باتمنت های پیش ساخته	۵۲
مثال های کلینیکی	۵۴
منابع:	۶۵

## فصل ۶ کاربرد تکنولوژی کدکم در ساخت کاستوم باتمنت ..... ۶۸

جولیانو آساریو ۱ و رابرت ب. کرسیتین

تاریخچه تکنولوژی کدکم در ساخت پروتز	۶۸
تاریخچه فناوری کدکم در تولید باتمنت ایمپلنت	۶۹
طراحی و ساخت مجازی باتمنت	۷۲
جایگذاری باتمنت با استفاده از استرچینگ سالکوس	۸۶
نمونه های کلینیکی	۹۰
مزایای باتمنت های کدکم در مقایسه با کاستوم باتمنت های ریختگی عادی	۱۰۳
مشکلات رایج در ساخت باتمنت های کدکم	۱۰۳
نتیجه گیری	۱۰۴
منابع	۱۰۴

## فصل ۷ رابطه بین ژئومتری باتمنت و بافت پری-ایمپلنت در ناحیه استتیک زون ..... ۱۰۶

دین مورتون، تامر عبیدل-عظیم، و وی-شائولین

مقدمه	۱۰۶
-------	-----

۱۰۶.....	رستوریشن‌های موقتی قبل از لودینگ ایمپلنت
۱۱۱.....	کانتورینگ بافت نرم با استفاده از رستوریشن‌های موقت و کاستوم ایمپرشن
۱۱۵.....	طرح‌های مختلف کراون‌های نهایی متکی بر کاستوم اباتمنت‌ها و اباتمنت‌های پیش ساخته
۱۲۴.....	منابع

## فصل ۸ اصول راهنما و ابزار آماده‌سازی اباتمنت ..... ۱۲۵

حمید ر. شفیعی

۱۲۵.....	مقدمه
۱۲۵.....	تکنیک‌های آماده‌سازی خارج دهانی اباتمنت‌های تیتانیومی
۱۲۸.....	تکنیک‌های تراش خارج دهانی اباتمنت زیرکونیا
۱۳۱.....	تکنیک تراش داخل دهانی اباتمنت زیرکونیا
۱۳۵.....	منابع

## فصل ۹ تکنیک‌های آماده‌سازی اباتمنت برای ایمپلنت‌های یک-تکه تیتانیومی و زیرکونیا ..... ۱۳۶

حمید ر. شفیعی و مری بالارد

۱۳۶.....	مقدمه
۱۳۹.....	ویژگی‌های مواد سازنده ایمپلنت یک-تکه
۱۴۱.....	ماکروژئومتری ایمپلنت‌های یک-تکه
۱۴۶.....	میکرو-ژئومتری ایمپلنت‌های یک-تکه
۱۵۰.....	معیارهای انتخاب بیمار
۱۵۲.....	روشهای جراحی
۱۶۶.....	تکنیک‌های آماده‌سازی ایمپلنت اباتمنت‌های یک-تکه
۱۷۵.....	مبانی بارگذاری
۱۷۶.....	ساخت رستوریشن موقت و رستوریشن نهایی
۱۸۰.....	منابع:

## فصل ۱۰ تکنیک‌های تمیز کردن، ضد عفونی و استریلیزاسیون اباتمنت‌های ایمپلنت ..... ۱۸۲

حمید ر. شفیعی

۱۸۲.....	مقدمه
۱۸۲.....	تمیز کردن، ضد عفونی و استریل کردن اباتمنت‌های ایمپلنت
۱۸۳.....	تمیز کردن و استریل کردن ابزار تراش اباتمنت
۱۸۴.....	منابع

## لیست نویسندگان

### تاهر عبیدل - عظیم دی دی اس

استادیار  
دپارتمان سلامت و بازسازی دهان  
دانشکده دندانپزشکی  
دانشگاه لوئیزول، کی وای

### اسکات مارتینا، دی ام دی

رزیدنت جراحی فک و صورت  
مرکز بیمارستانی واشنگتن  
دپارتمان جراحی فک و صورت  
واشینگتن، دی سی

### ماری ال بالارد، دی دی اس

جراح فک و صورت  
مطب خصوصی  
واشینگتن دی سی

### دین مورتون، بی دی اس

استاد  
دپارتمان سلامت و بازسازی دهان  
دانشکده دندانپزشکی  
دانشگاه لوئیزول، کی وای

### پل. بینون

استادیار پژوهشی علوم  
دپارتمان دندانپزشکی رستوریتو  
دانشگاه کالبرنیا در سانفرانسیسکو، سی ای  
استادیار پروتزهای دندانی  
متخصص پروتز  
دانشگاه ایندیانا  
ایندیانا پلیس، آی ان  
مطب خصوصی  
روزویل، سی ای

### جولین آساریو، دام دی، ام اس سی دی

استادیار کلینیک  
دپارتمان دندانپزشکی رستوریتو  
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تافتز  
بوستون، ام ای

### حمید ر. شفیع، دی دی اس، سی ای جی اس

رئیس مرکز آموزش ایمپنت تخصصی  
مرکز بیمارستانی واشنگتن  
دپارتمان جراحی فک و صورت  
واشنگتن دی سی  
پرزیدنت و آفیسر اول علم  
انسیتو دندانپزشکی ایمپنت، واشینگتن دی سی، مطب خصوصی  
ایمپنت، واشینگتن، دی سی

### رابرت بی. کرشتین، دی ام دی

استادیار سابق کلینیک  
دپارتمان دندانپزشکی رستوریتو  
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تافتز  
بوستون، ام ای

### برایان ای وایت

جراح فک و صورت  
مطب خصوصی  
گیلبرت، ای زی

### وی - شائودی دی اس

استادیار  
دپارتمان سلامت و بازسازی دهان  
دانشکده دندانپزشکی  
دانشگاه لوئیزول، کی وای

## پیشگفتار

در هنگام بررسی روشهای آماده سازی سطوح و ساخت پروتز، تطابق بیولوژیکی بافت های نرم و سخت نشش تعیین کننده ایی دارد.. پلنفرم سوئیچینگ و سیستم لیزر-لاک از مواردی هستند که برقراری اتصال کلاژن به اباتمنت را بخوبی نشان می دهند. اتصال عمودی و فیزیکی الیاف کلاژن مانع از مهاجرت اپیکالی اپیتلیوم می شود و از استخوان کرسیتال محافظت می کند. پلنفرم سوئیچینگ بطور بسیار موثری سبب کاهش مکرر و-گپ که عامل تحلیل ۱,۵ تا ۲ میلی متری استخوان کرسیتال می باشد، می گردد.

این اطلاعات تصمیم گیری پیچیده انتخاب اباتمنت را تسهیل می نماید. زیبایی برای بیمارانی که دارای فضایی زیادی می باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پاسخ سئوالات بخوبی بوسیله متن نوشتاری و تصاویر ارائه شده است. من مطالعه این کتاب را به تمامی دندانپزشکانی که توجه خاصی به دقت در درمانهای ایمپلنت دارند، پیشنهاد می کنم. این کتاب باید جایگاه خاصی در هر مطب داشته باشد.

**میرون نویس، دی دی اس**

**استاد یار کلینیکی پر یودنتولوژی**

**دانشکده دندانپزشکی دانشگاه هاروارد**

**بوستون، ام ای؛**

**استاد کلینیکال دپارتمان پر یودنتولوژی**

**دانشکده دندانپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا**

**فیلادلفیا، پی ای؛**

**سرپرست و رئیس سابق بورد پر یودنتولوژی آمریکا**

**شیکاگو، آی ال؛**

**پرزیدنت سابق آکادمی پر یودنتولوژی آمریکا**

**شیکاگو، آی ال**

با توجه به پیشرفت و تغییرات روزافزون ایمپلنتولوژی در چند سال گذشته، وقت آن بود کتابی در رابطه با آخرین تکنولوژی های موجود در مورد اباتمنت های ایمپلنت چاپ شود. جای دارد به حمید شفیع برای جمع آوری جنبه های مورد نیاز و به روز کلینیکی و لابراتواری در مورد اباتمنت های ایمپلنت، تبریک گفته شود. این کتاب مملو از اطلاعات و منابع به روز در مورد انواع مختلف ایمپلنت، اشکال و مواد سازنده آنها، و انواع کانکشن های در دسترس می باشد. علاوه بر این فصولی از این کتاب نیز در مورد تکنولوژی اسکروها و مواد مختلف سازنده اباتمنت ها است که برای خوانندگان مبتدی و پیشرفته به روز و عالی می باشد. فصل مربوط به تکنولوژی کد-کم اختصاصاً برای بسیاری از کلینیسین ها که امروزه از این تکنولوژی استفاده می کنند، بسیار مفید است. این بخش از کتاب همچنین سرشار از دیاگرام ها و موارد کلینیکی عالی می باشد که بطور واضحی در مورد فواید و معایب انواع مختلف اباتمنت بحث شده است.

چاپ این کتاب بسیار جای خوشحالی دارد. این کتاب در زمره کتاب های مرجع در کتابخانه کلینیسین ها و تکنسین ها خواهد شد. با عرض تبریک به دکتر شفیع و مولفین همکارش جهت نشر این کتاب ارزنده.

**دنيس تارنو، دی دی اس**

**استاد کلینیک و رئیس بخش دندانپزشکی ایمپلنت**

**دانشکده دندانپزشکی دانشگاه کلمبیا**

**نیویورک، ان وای**

اگرچه بیش از یک ربع قرن است که درمانهای دندانپزشکی ایمپلنت انجام می شود، ولیکن تکنولوژی آن همچنان در حال پیشرفت می باشد. کاربرد رستوریشن های متکی بر ایمپلنت به دلیل تنوع زیاد و کاربری های مختلف بسیار پیچیده شده است. تاکید فراوان بر روی طرح درمان جامع که شامل بیومکانیک، استتیک، و حفظ استخوان توسط مکانوترانسداکشن و مواد رستوریتیو مربوطه می باشد، منجر به پیدایش انواع مختلف اباتمنت شده است. کتاب راهنمای جامع دکتر شفیع منیع آموزشی و مصوری بسیار عالی است که قابل استفاده برای دسترسی به اطلاعات هر نوع سیستم و کانکشن اباتمنت می باشد. اهمیت دیگر این کتاب توضیح خواص مواد و کاربرد آنها و همچنین پاسخ بیولوژیکال به اشکال و اجزای مختلف آنها می باشد. اطلاعات موجود در این کتاب راهنمای بسیار خوبی در هنگام تصمیم گیری، اجرا و انتخاب اباتمنت برای درمان های پروتزی ایمپلنت می باشد.

**دلیل اسپاگونی، دی دی اس، ام اس، پی اچ دی**

**دانشیار و مدیر**

**دپارتمان جراحی فک و صورت**

**رئیس اداری بیمارستان**

**دانشکده دندانپزشکی ال اس یو اچ اس سی**

**نیواورلئان، ال ای**

در سال های اخیر دندانپزشکی ایمپلنت و درمانهای رستوریتیو متکی بر ایمپلنت بطور فزاینده ایی رو به گسترش و در عین حال پیچیده تر شدن می باشد.

خوشبختانه دکتر حمید شفیع حجه بالایی از اطلاعات مرتبط با هم را جمع آوری و سنتز نموده اند و ما حاصل آن را بصورت کتاب کلینیکی حاضر ارائه نموده است. کتاب راهنمای کلینیکی و لابراتواری اباتمنت های ایمپلنت دندان، کتابی ارزشمند، کاملی است که به کلیه موارد مرتبط با دندانپزشکی رستوریتیو ایمپلنت از مواد سازنده آنها تا اباتمنت های پیش ساخته و کاستوم اباتمنت ها و روشهای نوین ساخت با کد-کم می پردازد.

این کتاب همچنین دارای نکات کلیدی در مورد انواع اسکروهای اباتمنت، بیولوژی و مکانیک کانکشن های مختلف ایمپلنت-اباتمنت که تکمیل کننده موفقیت بافت نرم پری ایمپلنت است، می باشد. امروزه دندانپزشکی دیجیتال نقش تعیین کننده ایی بر روی ایمپلنت های دندانی، موارد تشخیصی، کلینیکی، و بر روی اباتمنت های ایمپلنت دارد.

در حال حاضر تکنولوژی تری-دی تمامی اجزای پروسه رستوریتیو را از مرحله تشخیص و استراتژی های اولیه، تا مراحل جراحی، طراحی نهایی و ساخت پروتز نهایی را تسهیل نموده است. این روش انجام تمامی مراحل پروسه ایمپلنت را ساده، قابل پیش بینی تر، اقتصادی تر، و قابل دسترس تر برای افراد بیشتری کرده است.

امیدواریم این کتاب همانند کتاب قبلی دکتر شفیع به سایر زبان ها ترجمه شود تا بدین ترتیب نتایج حاصله از پیشرفت های دندانپزشکی ایمپلنت در اختیار افراد بیشتری قرار گیرد.

**دیوید گاربر، دی ام دی**

**استاد دپارتمان بازسازی دهان دانشکده پزشکی جورجیا**

**آگوستا، جی ای**

**استاد کلینیکی دپارتمان پروتز**

**دانشگاه ایالت لوئیزیانا**

**باتن روژ، ال ای**

**استاد کلینیکی دپارتمان دندانپزشکی رستوریتیو**

**دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو**

**آتلانتا، جی ای**



نیاز روزافزونی به آگاهی جراحان فک و صورت از جزئیات درمانهای رستوریتو ایمپلنت وجود دارد. در ده سال گذشته سازندگان ایمپلنت بجای خود ایمپلنت، تاکید بیشتری بر روی طراحی و توسعه تکنولوژی اباتمنت داشته اند. اباتمنت های کد-کم، زیرکونیا و لیزر-لاک نمونه های کوچکی از این دسته از پیشرفت ها می باشند. در چنین بازار پرتحرکی رقابت و افتخار سازندگان ایمپلنت بیشتر بر روی برتری طرح کانکشن ایمپلنت/اباتمنت سیستم شان می باشد.

ساخت کراون و سیمان کردن آن بر روی اباتمنت کار بسیار ساده ایی برای هر دندانپزشکی است. جایگذاری ایمپلنت نیز کار بسیار ساده ایی برای هر جراحی محسوب می شود. سردرگمی زمانی بارز می شود که به جزء بینابینی یعنی اباتمنت رسیده می شود. جایگذاری صحیح ایمپلنت بتنهایی کافی نیست، انتخاب نادرست اباتمنت می تواند منجر به شکست ایمپلنت شود.

تاکنون در زمینه اباتمنت ها، اتکای ما بر روی مقالات متعدد چاپ شده بود، در حال حاضر منبع اطلاعاتی فشرده و خلاصه ایی در زمینه اباتمنت ایمپلنت در دسترس می باشد. این کتاب به ارزیابی مستقلی از کانکشن های مختلف، انواع طرح های موجود و تاثیر آنها بر روی استخوان کرسیتال و در نهایت نتایج درمان می پردازد. این کتاب شبیه به یک کتاب آشپزی دارای تصاویر و دستورالعمل های متعدد می باشد.

دکتر شفیع تجریبات قابل توجهی نه تنها در زمینه پروتز دارند بلکه بعنوان مدرس نسل هایی از رزیدنت های جراحی فک و صورت در دپارتمان ما می باشند. ایشان در بیست سال گذشته بعنوان یک متخصص پروتز، تلاش شان، برقراری پلی بین جراحان و دندانپزشکان رستوریتو و رفع گپ موجود بوده است. اولین تلاش شان در این زمینه کتاب راهنمای اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت بود، که سریعاً جهانی شد، و اکنون نیز این کتاب نیز مکمل همان دیدگاه می باشد. در حقیقت موفقیت جراحان فک صورت بمیزان بسیار زیادی در گرو داشتن دیدگاه پروتزی و اطلاعات در زمینه رستوریتو می باشد. دندانپزشکی ایمپلنت در حال گذر و تغییر بسوی یک درمان فول سرویس است. با این افق، دکتر شفیع کتاب منحصر بفردی را برای آموزش رزیدنت های جراحی فک و صورت و همچنین متخصصانی که می خواهند بصورت خودآموز جنبه های رستوریتو را فرا بگیرند، تهیه کرده است.

این برای من جای بسی افتخار است که مطالعه این کتاب را که بهتر است جزء ضروری کتابخانه تمامی جراحان فک و صورتی فعال در زمینه دندانپزشکی ایمپلنت باشد، توصیه کنم.

**جورج آید، دی دی اس**

**رئیس**

**دپارتمان جراحی فک و صورت**

**مداستار مرکز بیمارستانی واشنگتن**

**واشنگتن، دی سی**

## مقدمه مترجم

در سال ۱۹۸۲ و در کنفرانس تورنتو، کاربرد ایمپلنت های دندان‌ی در آمریکای شمالی بعنوان یک روش درمانی برای بیماران بی دندان معرفی شد. تحقیقات متعدد بالینی و آزمایشگاهی طی سالیان گذشته منجر به انتشار مقالات و کتب زیادی در زمینه دندانپزشکی ایمپلنت شده است. مشکلات اصلی در مانهای ایمپلنت در دهه های اولیه بیشتر مرتبط با عوامل موثر در موفقیت استوایتنگریشن بود لذا جهت گیری مطالعات بیشتر بر روی طراحی و آماده سازی سطح ایمپلنت و بررسی پاسخ های بیولوژیک تمرکز داشت. در حالیکه در دهه های اخیر بیشتر توجه محققین و سازندگان سیستم های ایمپلنتی بجای خود ایمپلنت، به طراحی و توسعه تکنولوژی ساخت اباتمنت معطوف شده است. در حال حاضر ضرورت پیدایش تکنیک های مختلف پروتزی با تاکید بیشتر بر روی زیبایی و فانکشن و همچنین پیشرفت تکنولوژی ساخت مواد، هدایت تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی کنونی را بر عهده گرفته است.

اگرچه نتایج بیش از سه دهه تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی، جزئیات بسیار زیادی را به آثار علمی مرتبط با درمان با ایمپلنت های دندان‌ی افزوده است ولیکن همچنان در مقایسه با کتب جراحی ایمپلنت، کمبود تعدد کتب معتبر با رویکرد و تمرکز اختصاصی بر روی مواد و تکنیک های بالینی و لابراتواری پروتزی وجود دارد. این کتاب با توجه به اینکه در مان بالینی پروتز با انتخاب اباتمنت شروع می شود و از سوی دیگر با توجه به تنوع زیاد در اباتمنت های موجود در مارکت ایمپلنت، به بحث کاملی در مورد انواع مختلف اباتمنت و اسکر و از لحاظ ماده سازنده، طراحی های ویژه در ارتباط با پاسخ بیولوژیک بهتر بافت نرم، طبقه بندی و بیومکانیک انواع کانکشن ها، انواع مختلف اباتمنت های پیش ساخته و کاستومایزد، و روشهای جدید ساخت اباتمنت با کدکم و مواد جدید و دندانپزشکی دیجیتال می پردازد.

ارتباط و جایگاه دندانپزشکی دیجیتال با ایمپلنت های دندان‌ی در کلیه مراحل تشخیصی و کلینیکی فاز جراحی و رستوریتو و همچنین طراحی نهایی و ساخت پروتز های نهایی، به در مانهای دندانپزشکی جلوه دیگری بخشیده و آینده دندانپزشکی رستوریتو را رقم خواهد زد. در کتاب حاضر فصل جداگانه ای به آماده سازی اباتمنت و روکش های موقت آماده کننده کانتور بافت نرم اطراف ایمپلنت در نواحی استتیک زون با استفاده از کدکم اختصاص داده شده است که شخصا آموزه های علمی بسیاری از مطالعه این فصل دریافت کردم که انگیزه ترجمه این کتاب شد و خواندن این فصل را به همگان توصیه می کنم. ارائه نکات ویژه در باره مراحل کلینیکی و لابراتواری بایستی بگونه ای باشد که قابلیت کاربری برای همکاران مختلف تیم دندانپزشکی را داشته باشد. «کتاب راهنمای کلینیکی و لابراتواری انتخاب و آماده سازی اباتمنت ایمپلنت» دکتر حمید شفیعی می تواند منبع ارزشمندی برای دستیاران تخصصی پروتز و همچنین همکاران دندانپزشکی که در زمینه رستوریتو ایمپلنت فعالیت دارند، باشد. امید است ترجمه انجام شده در این راستا مفید واقع شود.

**دکتر فریبا صالح صابر**

**متخصص پروتز های دندان‌ی و فلوشیپ ایمپلنت**

**دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز**



# مواد سازنده اباتمنت<sup>۱</sup> ایمپلنت

حمید ر. شفیعی<sup>۱</sup> و برایان ای وایت<sup>۲</sup>

۱- دپارتمان جراحی ماگزیلوفاشیال بیمارستان واشینگتن؛ واشینگتن، دی سی؛ و انستیتو دندانپزشکی ایمپلنت، واشینگتن دی سی  
۲- مطب خصوصی، گیلبرت، ای زی.

## مقدمه

با وجود تنوع زیاد در مواد سازنده اباتمنت ایمپلنت در مارکت<sup>۲</sup> ایمپلنت دندانی، امروزه مهمترین چالش کلینیسین ها پاسخ های بیولوژیکی و موارد کاربرد انواع مختلف این مواد می باشد. نبود منابع مطالعاتی مشخص در رابطه با خواص مواد اباتمنت های ایمپلنت، این چالش را پیچیده تر می کند.

دسموزومی<sup>۵</sup> به دندان متصل شده و سدی در مقابل باکتری ها فراهم می کند. لایه ی بافت همبند نیز شامل فیبر های کلاژنی است که به صورت عمود به سمتوم و دندان متصل می شوند. این فیبر ها در مقابل مهاجرت اپیکالی جانکشنال اپی تلایوم که توسط بیماری پریدنتال ایجاد می شود بعنوان یک عامل کمک کننده اضافی عمل می کنند.

## سیل موکوزال اطراف ایمپلنت

سیل موکوزال اطراف ایمپلنت دندانی در جلوگیری از پری ایمپلنتایتیس<sup>۶</sup> اهمیت بسزایی دارد. عرض بیولوژیکی<sup>۷</sup> لته مجاور ایمپلنت دندانی، از جانکشنال اپی تلایوم و لایه بافت همبند در اپیکال اپی تلایوم جانکشنال تشکیل شده است. در سیستم دندانی طبیعی نیز، قسمت تاجی عرض بیولوژیکی دارای اپی تلایوم جانکشنال است. در سال ۱۹۸۴ گولد<sup>۸</sup> و همکارانش نشان دادند که اتصالات جانکشنال اپی تلایوم به سطح تیتانیوم همانند دندان طبیعی است و بوسیله ی همی دسموزوم برقرار می گردد. اتصالات بافت همبند نیز اپیکالی تر تشکیل می شود. در سال ۱۹۹۲ بوزر<sup>۹</sup> و همکارانش اظهار نمودند که این نوع از اتصالات یا دارای فیبر های کلاژن فراوان و سلول های اندک هستند و یا شبیه بافت اسکار می باشند.

فیبر های اپیکالی بافت همبند در اطراف اباتمنت ایمپلنت بر خلاف دندان طبیعی، کیفیت اتصالی یکسانی ندارند. سیستم دندان طبیعی دارای فیبر های دنتورژنژیوال است که عمود بر دندان از استخوان تا سمتوم امتداد دارند. لایه ی بافت همبندی احاطه کننده اباتمنت

## سیل موکوزال<sup>۳</sup>


سیل موکوزال احاطه کننده اباتمنت ایمپلنت دندانی، عامل مهمی در پیشگیری از نفوذ باکتری به استخوان کرسنال حمایت کننده اطراف ایمپلنت می باشد. در راستای شناخت و تفسیر چگونگی آن، آشنایی با آناتومی سیل موکوزال اهمیت بسزایی دارد.

## سیستم دندانی طبیعی

بافت نرم پریدنتال نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماری های پریدنتال دارد. عرض بیولوژیکی، ضخامتی از بافت نرم در زیر سالکوس طبیعی دندان است که از جانکشنال اپی تلایوم<sup>۴</sup> و لایه بافت همبند تشکیل شده است. عرض جانکشنال اپی تلایوم یک تا دو میلی متر است و در ناحیه زیرین آن بافت همبند به ضخامت یک میلی متر و همچنین استخوان آلوئولار قرار دارد. اهمیت این ناحیه برای محافظت از پریدنتیم در برابر پلاک و نفوذ باکتری در سیستم دندانی طبیعی ثابت شده است. جانکشنال اپی تلایوم باید اتصالات همی

5- Biologic width  
6- Peri-implantitis  
7- Biologic width  
8- gould  
9- Buser

1- Abutment  
2- Implant market  
3- Mucosal seal  
4- Junctional epithelium



**شکل ۱.۱** به راستای عمودی فیبرهای کلاژن در دندان طبیعی توجه شود (چپ) اباتمنت لیزر-لاک (راست) در مقایسه با الیاف موازی کلاژن در سایر اباتمنت ها (وسط).

این لایه به خودی خود آسیبی ایجاد نمی کند، ولی چارچوبی برای چسبیدن باکتری فراهم می شود.

### بیوفیلم

لایه بیوفیلم از تجمع ارگانسیم های متعدد همزیست با یکدیگر و با چسبیدن کوکسی های گرم مثبت هوازی به لایه ی نازک گلیکو- پروتئینی یا پلیکل تشکیل می شود. با تکثیر این باکتری ها، کلونی ایجاد شده، یک محیط شدیداً بی هوازی ایجاد می کند که سبب تجمع رادهای گرم منفی مضر در داخل بیوفیلم می گردد. بیوفیلم تشکیل شده با ایجاد محیط اسیدی سبب بروز پوسیدگی های دندانی و بیماری های پریودنتال می گردد.

### بیماری های پریودنتال در سیستم دندانی طبیعی

بیماری پریودنتال با پیدایش بیوفیلم و به دنبال آن تحلیل استخوان آلوئولار و بروز التهاب در بافت های پریودنتال، سبب تخریب پریودنشیوم می گردد. توضیح این روند توسط پیچ<sup>۵</sup> و اشرودر<sup>۶</sup> در مقاله ای برجسته تحت عنوان «روند بیماری پریودنتال» در سال ۱۹۷۶ ارائه شده است.

### پری ایمپلنتایتیس

پری ایمپلنتایتیس همانند سیستم دندانی طبیعی، با تشکیل پلیکل، بیوفیلم و بروز التهاب در بافت های پریودنتال پدیدار می گردد. این روند می تواند سبب تحلیل اپیکالی سیل موکوزال دور ایمپلنت و

ایمپلنت، دارای فیبرهایی است که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند (شکل ۱-۱). تنها مورد استثنا، اباتمنت های سیستم لیزر-لاک است که هیستولوژی آن در ادامه ی این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. جانکشنال اپی تلیوم به علت ساپورت تضعیف شده بافت همبند اطراف اباتمنت ایمپلنت، بسیار مستعد به تحلیل اپیکالی می باشد. به عبارت دیگر ایمپلنت دندانی نسبت به دندان طبیعی نسبت به پری- ایمپلنتایتیس مستعد تر است.

باید به این نکته بسیار مهم اشاره شود که عرض بیولوژیکی یا «سیل پری ایمپلنت آ»<sup>۳</sup>، علاوه بر حفاظت ایمپلنت در مقابل پری- ایمپلنتایتیس، زیبایی بهتری را نیز فراهم می کند. لذا در هنگام انتخاب اباتمنت باید به کیفیت تامین بهتر سیل موکوزال از سوی اباتمنت توجه بیشتری شود.

### پلیکل<sup>۳</sup>، بیوفیلم<sup>۴</sup>، و بیماری های پریودنتال

یکی از فاکتورهای کلیدی در انتخاب ماده ی سازنده اباتمنت، ویژگی بهداشتی بودن آن است. اهمیت بهداشتی بودن اباتمنت مرتبط با تجمع پلیکل و تشکیل بیوفیلم بدنبال آن و پیدایش پری ایمپلنتایتیس می باشد.

### پلیکل

مراحل تشکیل پلاک معمولاً با چسبیدن گلیکو پروتئین به مینا و اباتمنت و ایجاد یک لایه ی نازک به نام پلیکل آغاز می شود. اگرچه

- 1- Laser - Lok
- 2- Peri implant seal
- 3- Pellicle
- 4- Biofilm

**جدول ۱.۱ انواع مواد سازنده اباتمنت و پاسخ بافت نرم**

مواد سازنده اباتمنت	تشکیل سیل پری ایمپلنت	حفظ سلامت سیل پری ایمپلنت
تیتانیوم (ماشین کاری شده یا پالیش شده)	مطالعات دراز مدت، پاسخ مطلوب بافت نرم در برابر تیتانیوم ماشین کاری شده یا پالیش شده را تایید می کند.	وجود نتایج مطالعات دراز مدت تایید کننده حفظ سلامت بافت نرم در حد مطلوب در برابر تیتانیوم ماشین کاری شده یا پالیش شده و معتبرترین ماده سازنده اباتمنت در مقالات چاپ شده.
تیتانیوم با کولار ترانس موکوزال لیزر-لاک	بالاترین توانایی در تشکیل اتصالات بافت همبند در قیاس با سایر مواد سازنده اباتمنت	قویترین سیل پری ایمپلنت با حفظ درازمدت سلامت بافت نرم (قابل مقایسه با سیل موکوزال دندان طبیعی)
طلا	نتایج متضاد در مطالعات موجود در رابطه با قابلیت تشکیل سیل پری ایمپلنت کافی	نتایج متضاد در مطالعات موجود در باره ی حفظ بلند مدت سیل پری ایمپلنت
(پی ای ای کی) پلی اترکتون	پاسخ بافت نرم مشابه با تیتانیوم	ویژگی های بهداشتی همسان با تیتانیوم
زیرکونیا	توانایی تشکیل سیل پری ایمپلنت مشابه با تیتانیوم ماشین کاری شده یا پالیش شده	بهداشتی ترین اباتمنت موجود با امکان حفظ بلند مدت سیل پری ایمپلنت.

### تحقیقات انجام شده پیرامون مواد سازنده اباتمنت ایمپلنت

ادامه این بحث بر روی تنوع اباتمنت های موجود در مارکت ایمپلنت و مقایسه آنها از نظر قابلیت تشکیل و حفظ «سیل موکوزال دور ایمپلنت» خواهد بود. بدین منظور تحقیقات انجام شده در این زمینه برای نشان دادن چگونگی تاثیر تنوع مواد سازنده اباتمنت ها بر روی بافت نرم با دقت ویژه ای انتخاب شده اند.

بر مصرف ترین مواد سازنده اباتمنت های ایمپلنت (شکل ۱.۲، جدول ۱.۱) که مورد بحث قرار خواهند گرفت عبارتند از:

- تیتانیوم
- ماشین کاری شده<sup>۲</sup>
- پالیش شده<sup>۳</sup>
- لیزر-لاک
- استنلس استیل سرجیکال گرید<sup>۴</sup>
- طلای ریختگی<sup>۵</sup>
- زیرکونیا<sup>۶</sup>
- پلی اترکتون (پی ای ای کی)<sup>۷</sup> تیتانیوم

تحلیل استخوان شود. بروز پری ایمپلنتایتیس نسبت به بیماری های پریدنتال شایع تر است زیرا سیل موکوزال اطراف ایمپلنت (به جز در ایمپلنت های لیزر-لاک) به اندازه ی سیل موکوزال اطراف دندان طبیعی محکم نیست.

طراحی برخی از اباتمنت ها از کلونیزه شدن باکتری ها جلوگیری می کند و برخی دیگر قابلیت تشکیل سیل موکوزالی مقاوم تری دارند و معمولاً با اتصالات بافت همبند تقویت شده همراه هستند.



**شکل ۱.۲** انواع مختلف اباتمنت های ساخته شده از مواد مختلف در سیستم ایمپلنت دنتسپلی<sup>۱</sup>

2. Machined  
3. Polished  
4. Surgical grade stainless steel  
5. Cast gold  
6. Zirconia  
7. Polyether ether ketone (PEEK)

1- Dentsply

KEY		Alkali metals		Alkali-earth metals		Transition metals		Rare earths		Radioactive rare earths		Other metals		Semimetals		Non-metals		Noble gases		Hydrogen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	H	3	Li	4	Be	11	Na	12	Mg	19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr	37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe	55	Cs	56	Ba	57-71		58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu	87	Fr	88	Ra	89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr	104	Unq	105	Uup	106	Uuh	107	Uus	108	Uuo	109	Uue	110	Uuq	111	Uub	112	Uut	113	Uuq	114	Uub	115	Uut	116	Uuq	117	Uub	118	Uuo	119	Uuq	120	Uub	121	Uut	122	Uuq	123	Uub	124	Uut	125	Uuq	126	Uub	127	Uut	128	Uuq	129	Uub	130	Uut	131	Uuq	132	Uub	133	Uut	134	Uuq	135	Uub	136	Uut	137	Uuq	138	Uub	139	Uut	140	Uuq	141	Uub	142	Uut	143	Uuq	144	Uub	145	Uut	146	Uuq	147	Uub	148	Uut	149	Uuq	150	Uub	151	Uut	152	Uuq	153	Uub	154	Uut	155	Uuq	156	Uub	157	Uut	158	Uuq	159	Uub	160	Uut	161	Uuq	162	Uub	163	Uut	164	Uuq	165	Uub	166	Uut	167	Uuq	168	Uub	169	Uut	170	Uuq	171	Uub	172	Uut	173	Uuq	174	Uub	175	Uut	176	Uuq	177	Uub	178	Uut	179	Uuq	180	Uub	181	Uut	182	Uuq	183	Uub	184	Uut	185	Uuq	186	Uub	187	Uut	188	Uuq	189	Uub	190	Uut	191	Uuq	192	Uub	193	Uut	194	Uuq	195	Uub	196	Uut	197	Uuq	198	Uub	199	Uut	200	Uuq	201	Uub	202	Uut	203	Uuq	204	Uub	205	Uut	206	Uuq	207	Uub	208	Uut	209	Uuq	210	Uub	211	Uut	212	Uuq	213	Uub	214	Uut	215	Uuq	216	Uub	217	Uut	218	Uuq	219	Uub	220	Uut	221	Uuq	222	Uub	223	Uut	224	Uuq	225	Uub	226	Uut	227	Uuq	228	Uub	229	Uut	230	Uuq	231	Uub	232	Uut	233	Uuq	234	Uub	235	Uut	236	Uuq	237	Uub	238	Uut	239	Uuq	240	Uub	241	Uut	242	Uuq	243	Uub	244	Uut	245	Uuq	246	Uub	247	Uut	248	Uuq	249	Uub	250	Uut	251	Uuq	252	Uub	253	Uut	254	Uuq	255	Uub	256	Uut	257	Uuq	258	Uub	259	Uut	260	Uuq	261	Uub	262	Uut	263	Uuq	264	Uub	265	Uut	266	Uuq	267	Uub	268	Uut	269	Uuq	270	Uub	271	Uut	272	Uuq	273	Uub	274	Uut	275	Uuq	276	Uub	277	Uut	278	Uuq	279	Uub	280	Uut	281	Uuq	282	Uub	283	Uut	284	Uuq	285	Uub	286	Uut	287	Uuq	288	Uub	289	Uut	290	Uuq	291	Uub	292	Uut	293	Uuq	294	Uub	295	Uut	296	Uuq	297	Uub	298	Uut	299	Uuq	300	Uub	301	Uut	302	Uuq	303	Uub	304	Uut	305	Uuq	306	Uub	307	Uut	308	Uuq	309	Uub	310	Uut	311	Uuq	312	Uub	313	Uut	314	Uuq	315	Uub	316	Uut	317	Uuq	318	Uub	319	Uut	320	Uuq	321	Uub	322	Uut	323	Uuq	324	Uub	325	Uut	326	Uuq	327	Uub	328	Uut	329	Uuq	330	Uub	331	Uut	332	Uuq	333	Uub	334	Uut	335	Uuq	336	Uub	337	Uut	338	Uuq	339	Uub	340	Uut	341	Uuq	342	Uub	343	Uut	344	Uuq	345	Uub	346	Uut	347	Uuq	348	Uub	349	Uut	350	Uuq	351	Uub	352	Uut	353	Uuq	354	Uub	355	Uut	356	Uuq	357	Uub	358	Uut	359	Uuq	360	Uub	361	Uut	362	Uuq	363	Uub	364	Uut	365	Uuq	366	Uub	367	Uut	368	Uuq	369	Uub	370	Uut	371	Uuq	372	Uub	373	Uut	374	Uuq	375	Uub	376	Uut	377	Uuq	378	Uub	379	Uut	380	Uuq	381	Uub	382	Uut	383	Uuq	384	Uub	385	Uut	386	Uuq	387	Uub	388	Uut	389	Uuq	390	Uub	391	Uut	392	Uuq	393	Uub	394	Uut	395	Uuq	396	Uub	397	Uut	398	Uuq	399	Uub	400	Uut	401	Uuq	402	Uub	403	Uut	404	Uuq	405	Uub	406	Uut	407	Uuq	408	Uub	409	Uut	410	Uuq	411	Uub	412	Uut	413	Uuq	414	Uub	415	Uut	416	Uuq	417	Uub	418	Uut	419	Uuq	420	Uub	421	Uut	422	Uuq	423	Uub	424	Uut	425	Uuq	426	Uub	427	Uut	428	Uuq	429	Uub	430	Uut	431	Uuq	432	Uub	433	Uut	434	Uuq	435	Uub	436	Uut	437	Uuq	438	Uub	439	Uut	440	Uuq	441	Uub	442	Uut	443	Uuq	444	Uub	445	Uut	446	Uuq	447	Uub	448	Uut	449	Uuq	450	Uub	451	Uut	452	Uuq	453	Uub	454	Uut	455	Uuq	456	Uub	457	Uut	458	Uuq	459	Uub	460	Uut	461	Uuq	462	Uub	463	Uut	464	Uuq	465	Uub	466	Uut	467	Uuq	468	Uub	469	Uut	470	Uuq	471	Uub	472	Uut	473	Uuq	474	Uub	475	Uut	476	Uuq	477	Uub	478	Uut	479	Uuq	480	Uub	481	Uut	482	Uuq	483	Uub	484	Uut	485	Uuq	486	Uub	487	Uut	488	Uuq	489	Uub	490	Uut	491	Uuq	492	Uub	493	Uut	494	Uuq	495	Uub	496	Uut	497	Uuq	498	Uub	499	Uut	500	Uuq	501	Uub	502	Uut	503	Uuq	504	Uub	505	Uut	506	Uuq	507	Uub	508	Uut	509	Uuq	510	Uub	511	Uut	512	Uuq	513	Uub	514	Uut	515	Uuq	516	Uub	517	Uut	518	Uuq	519	Uub	520	Uut	521	Uuq	522	Uub	523	Uut	524	Uuq	525	Uub	526	Uut	527	Uuq	528	Uub	529	Uut	530	Uuq	531	Uub	532	Uut	533	Uuq	534	Uub	535	Uut	536	Uuq	537	Uub	538	Uut	539	Uuq	540	Uub	541	Uut	542	Uuq	543	Uub	544	Uut	545	Uuq	546	Uub	547	Uut	548	Uuq	549	Uub	550	Uut	551	Uuq	552	Uub	553	Uut	554	Uuq	555	Uub	556	Uut	557	Uuq	558	Uub	559	Uut	560	Uuq	561	Uub	562	Uut	563	Uuq	564	Uub	565	Uut	566	Uuq	567	Uub	568	Uut	569	Uuq	570	Uub	571	Uut	572	Uuq	573	Uub	574	Uut	575	Uuq	576	Uub	577	Uut	578	Uuq	579	Uub	580	Uut	581	Uuq	582	Uub	583	Uut	584	Uuq	585	Uub	586	Uut	587	Uuq	588	Uub	589	Uut	590	Uuq	591	Uub	592	Uut	593	Uuq	594	Uub	595	Uut	596	Uuq	597	Uub	598	Uut	599	Uuq	600	Uub	601	Uut	602	Uuq	603	Uub	604	Uut	605	Uuq	606	Uub	607	Uut	608	Uuq	609	Uub	610	Uut	611	Uuq	612	Uub	613	Uut	614	Uuq	615	Uub	616	Uut	617	Uuq	618	Uub	619	Uut	620	Uuq	621	Uub	622	Uut	623	Uuq	624	Uub	625	Uut	626	Uuq	627	Uub	628	Uut	629	Uuq	630	Uub	631	Uut	632	Uuq	633	Uub	634	Uut	635	Uuq	636	Uub	637	Uut	638	Uuq	639	Uub	640	Uut	641	Uuq	642	Uub	643	Uut	644	Uuq	645	Uub	646	Uut	647	Uuq	648	Uub	649	Uut	650	Uuq	651	Uub	652	Uut	653	Uuq	654	Uub	655	Uut	656	Uuq	657	Uub	658	Uut	659	Uuq	660	Uub	661	Uut	662	Uuq	663	Uub	664	Uut	665	Uuq	666	Uub	667	Uut	668	Uuq	669	Uub	670	Uut	671	Uuq	672	Uub	673	Uut	674	Uuq	675	Uub	676	Uut	677	Uuq	678	Uub	679	Uut	680	Uuq	681	Uub	682	Uut	683	Uuq	684	Uub	685	Uut	686	Uuq	687	Uub	688	Uut	689	Uuq	690	Uub	691	Uut	692	Uuq	693	Uub	694	Uut	695	Uuq	696	Uub	697	Uut	698	Uuq	699	Uub	700	Uut	701	Uuq	702	Uub	703	Uut	704	Uuq	705	Uub	706	Uut	707	Uuq	708	Uub	709	Uut	710	Uuq	711	Uub	712	Uut	713	Uuq	714	Uub	715	Uut	716	Uuq	717	Uub	718	Uut	719	Uuq	720	Uub	721	Uut	722	Uuq	723	Uub	724	Uut	725	Uuq	726	Uub	727	Uut	728	Uuq	729	Uub	730	Uut	731	Uuq	732	Uub	733	Uut	734	Uuq	735	Uub	736	Uut	737	Uuq	738	Uub	739	Uut	740	Uuq	741	Uub	742	Uut	743	Uuq	744	Uub	745	Uut	746	Uuq	747	Uub	748	Uut	749	Uuq	750	Uub	751	Uut	752	Uuq	753	Uub	754	Uut	755	Uuq	756	Uub	757	Uut	758	Uuq	759	Uub	760	Uut	761	Uuq	762	Uub	763	Uut	764	Uuq	765	Uub	766	Uut	767	Uuq	768	Uub	769	Uut	770	Uuq	771	Uub	772	Uut	773	Uuq	774	Uub	775	Uut	776	Uuq	777	Uub	778	Uut	779	Uuq	780	Uub	781	Uut	782	Uuq	783	Uub	784	Uut	785	Uuq	786	Uub	787	Uut	788	Uuq	789	Uub	790	Uut	791	Uuq	792	Uub	793	Uut	794	Uuq	795	Uub	796	Uut	797	Uuq	798	Uub	799	Uut	800	Uuq	801	Uub	802	Uut	803	Uuq	804	Uub	805	Uut	806	Uuq	807	Uub	808	Uut	809	Uuq	810	Uub	811	Uut	812	Uuq	813	Uub	814	Uut	815	Uuq	816	Uub	817	Uut	818	Uuq	819	Uub	820	Uut	821	Uuq	822	Uub	823	Uut	824	Uuq	825	Uub	826	Uut	827	Uuq	828	Uub	829	Uut	830	Uuq	831	Uub	832

تی آی ان زیست سازگار بوده و پاسخ آن به فرآیندهای مربوط به کاشت اجزای پزشکی که با پوست، استخوان، بافت ها و یا خون در تماس هستند، مناسب می باشد (شکل ۵.۱).

تیتانیوم نیتريد ماده سرامیکی بسیار سختی است که معمولاً به عنوان کوتینگ بر روی مواد تیتانیومی بکار می رود که نه تنها کیفیت سوبسترای سطح را افزایش می دهد، بلکه رنگ زیبایی را در زیر لثه به دلیل رنگ طلائی ایجاد می کند. به طور کلی کوتینگ تی آی ان تمامی اباتمنت را به جز محل اتصال اباتمنت/ایمپلنت و اسکرو/ اباتمنت پوشش می دهد. کاربرد این نوع از اباتمنت تیتانیومی در موارد پیچیده‌ی زیبایی که ضخامت بافت نرم نازک است و یا همراه با روکش های سرامیکی، بسیار مناسب می باشد. در بسیاری از موارد ضخامت کوتینگ تی آی ان کمتر از ۵ میکرومتر (۰/۰۰۲۰ اینچ) است. کاربرد این کوتینگ تنها هنگام استفاده از اباتمنت های کد کم<sup>۱۲</sup> که در آن اباتمنت ادجاست<sup>۱۳</sup> نمی شود، معنادار است. اباتمنت های از پیش ساخته شده معمولاً ادجاست شده و بدین ترتیب استحکام حاصل از اضافه شدن نیتريت را از دست می دهند.

### آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V, Ti6Al4V یا Ti-6AL)

آلیاژ تیتانیوم با نام تیتانیوم گرید ۵ نیز شناخته می شود. این ماده از ۶٪ آلومینیوم، ۴٪ وانادیوم، حداکثر ۰/۲۵٪ آهن، حداکثر ۰/۲٪ اکسیژن و بقیه آن از تیتانیوم تشکیل شده است. این آلیاژ از تیتانیوم های خالص محکم تر بوده و در مقابل فشار و ضربه مقاوم تر است (شکل ۱.۶).

به دلیل مشخصات فیزیکی منحصر به فرد تیتانیوم، اباتمنت تیتانیومی اولین انتخاب برای ایمپلنت های خلفی می باشد. این اباتمنت ها با بصورت پیش ساخته، در دسترس هستند و با بصورت اختصاصی توسط کد کم تراشیده<sup>۱۴</sup> و آماده سازی می شوند.

مقالات معتبر زیادی در رابطه با مطلوب بودن پاسخ بافت نرم نسبت به اباتمنت های تیتانیومی وجود دارد. از آنجاییکه اکثر تحقیقات در مورد پاسخ بافت اطراف ایمپلنت مرتبط با اباتمنت تیتانیومی است، لذا از این ماده به عنوان ماده مرجع برای توصیف خواص سایر مواد سازنده اباتمنت ها استفاده می شود.

### پاسخ بافت نرم به تیتانیوم

تفاوت کلیدی بین تیتانیوم ماشین کاری و پالیش شده، تفاوت در میزان خشونت سطحی<sup>۱۵</sup> آنهاست که تفاوت کلینیکی در پاسخ بافت نرم را بوجود می آورد. تجمع پلک، بیوفیلم و گسترش التهاب، سبب از بین رفتن سیل پری-ایمپلنت و در نهایت تحلیل استخوان آلوئولار می گردد. ثابت شده است که گلیکو پروتئین ها و بیوفیلم های ابتدایی بیشتر تمایل دارند به سطوح خشن تر بچسبند. بر پایه این استدلال

12. CAD/CAM

13. Adjusted

14. CAD CAM milling

15. Roughness

## مشخصات فیزیکی

تیتانیوم تنها ماده ای است که خواصی مانند استحکام<sup>۱</sup>، وزن کم و زیست سازگاری را همراه با دوام<sup>۲</sup> و قدرت<sup>۳</sup> بالا را به تنهایی دارا می باشد. تیتانیوم دارای بالاترین مقاومت در برابر کوروزن<sup>۴</sup> و در مقایسه با سایر عناصر شناخته شده، بالاترین نسبت وزن به استحکام را دارد (شکل ۱.۳).

اباتمنت های تیتانیوم یا از تیتانیوم خالص تجاری و یا از آلیاژ تیتانیوم ساخته می شوند.

**تیتانیوم خالص تجاری** تیتانیوم خالص تجاری (سی پی)<sup>۵</sup> بدلیل بالا بودن میزان مقاومت در برابر کوروزن و قدرت بالا و همچنین زیست سازگاری آن، بطور گسترده ای در پزشکی بکار می رود. خواص مکانیکال تیتانیوم سی پی متاثر از افزوده شدن مقادیر کوچکی از اکسیژن و آهن می باشد. با کنترل دقیق این مقادیر افزودنی، خواص مختلفی از سی پی، برای کاربردهای ویژه بدست می آید. تیتانیوم سی پی با کمترین مقدار اکسیژن و آهن، شکل پذیرترین حالت از این ماده را بوجود می آورد، در حالی که افزایش تدریجی میزان اکسیژن سبب افزایش استحکام آن می شود.

### گریدهای تیتانیوم تجاری خالص

تیتانیوم سی پی گرید ۱ (نرمترین)

تیتانیوم سی پی گرید ۲


تیتانیوم سی پی گرید ۳

تیتانیوم سی پی گرید ۴ (سخت ترین)


**رنگ** اباتمنت های تیتانیوم با کوتینگ<sup>۶</sup> نقره ای و یا طلائی عرضه می شوند (شکل ۱.۴).

کوتینگ طلائی سطح اباتمنت، تیتانیوم نیتريد نام دارد. روکش تیتانیوم نیتريد که تحت عنوان «تای نیت»<sup>۸</sup> و یا تی آی ان<sup>۹</sup> نیز معرفی می شود (و یا طی فرآیند پلاسما کوتینگ<sup>۱۰</sup>، یون های تیتانیوم و نیتروژن با تی آی ان<sup>۱۱</sup> ترکیب شده و سپس باند مولکولی با تیتانیوم اباتمنت برقرار می کنند. تی آی ان اولین بار در دهه ی هشتاد میلادی در صنعت ابزار آلات پزشکی به کار رفته است. آزمایشات زیست سازگاری متعددی بر روی تی آی ان در سال های اخیر انجام شده است. نتایج این آزمایشات به همراه کاربرد های آن در پزشکی نشان داده است که

1. Strength
2. Durability
3. Strong
4. Corrosion
5. Commercial pure titanium (CP)
6. Grade
7. Coating
8. Tinite
9. TiNite
10. Plasma coating
11. TiN



شکل ۱.۴ ابامنت های تیتانیومی طلایی (چپ) و نقره ای (راست)



شکل ۱.۵ ابامنت های تیتانیوم نیتريد

- ابامنت های پیش ساخته با ویژگیهای سطحی لیزر-لاک، از محصولات جدید و نوآورانه هستند (شکل ۱.۷). لیزر-لاک از میکرو کانال های ۸الی ۱۲ میکرونی تشکیل شده است و دارای مزایای زیر می باشند:
- ارتقاء در کیفیت برقراری اتصال بافت نرم
  - مهار مهاجرت اپیکالی جانکشنال اپی تلیوم<sup>۳</sup>
  - حفظ استخوان کرسنال

در مورد سایر ابامنت های موجود در مارکت ایمپلنت، الیاف بافت همبند بطور موازی با ابامنت، اتصال ضعیفی را برقرار می کنند. تکنولوژی لیزر-لاک امکان برقراری سیل موکوزال مشابه با دندان طبیعی را فراهم می سازد و بدین ترتیب آینده روشن تری بدنبال دارد.

### استنلس استیل گرید جراحی

استنلس استیل گرید جراحی نوع خاصی از استنلس استیل است که در پزشکی کاربرد دارد و از آلیاژ کردن عناصری مانند کروم، نیکل و مولیبدن بدست می آید. کروم در فلز خاصیت ضدخس بودن و مقاومت در برابر خوردگی ایجاد می کند. نیکل به فلز خاصیت صاف و صیقلی بودن می دهد. مولیبدن سبب افزایش سختی<sup>۴</sup> و تأمین قابلیت برندگی در لبه ها می شود.

استنلس استیل محکم است و به آسانی تمیز و استریلیزه می شود، و در برابر خوردگی مقاوم است. در بعضی از موارد از

### مطالعه زیتزمن در مورد تفاوت پاسخ بافت نرم در مقابل سطوح زبر و صاف

- در این تحقیق از چهار نوع ایمپلنت در ناحیه ی پره مولر دوم سگ بیگل استفاده شد.
- بعد از ۳ ماه، ابامنت های زبر شده با اسید و ابامنت های صاف و صیقلی شده با ابامنت های سطوح مخالف جاگزین شدند.
- بعد از ۶ ماه، از ایمپلنت ها و بافت های سخت و نرم اطراف آن بیوپسی تهیه شد.
- تفاوت معناداری در اتصالات بافت نرم اطراف ابامنت های زبر و صاف مشاهده نشد.

### مطالعه ی نوینز و همکاران در مورد ترمیم بافت نرم با استفاده از لیزر-لاک

- در این مطالعه پری کلینیکی آینده نگر، از یک مدل سگسان برای مقایسه ابامنت های لیزر-لاک با ابامنت های تیتانیومی ماشین کاری شده، استفاده شد.
- نتایج مطالعه نشان داد که پایه های لیزر-لاک سبب مهار مهاجرت اپیکالی جانکشنال اپی تلیوم، مانع از تحلیل لبه کروئالی استخوان و تأمین اتصالات بافت همبند می گردند.
- در بررسی های هیستولوژیکی، ترمیم بافت در اطراف ابامنت لیزر-لاک مشابه با دندان طبیعی بود. الیاف بافت همبند عمود بر سطح ابامنت ترمیم یافته بودند که نشان دهنده پاسخ مطلوب بافت نرم در برابر لیزر-لاک است.

ممکن است به طور اشتباه این مطلب که «ابامنت های با سطوح صاف تر سبب کاهش پاسخ التهابی بافت نرم و کاهش تحلیل استخوان می گردند» نتیجه گیری شود. با این حال نتایج مطالعات متعدد انجام شده نتوانسته رابطه معناداری را بین پاسخ التهابی و خشونت سطح ابامنت پیدا کند.

مطالعه ی زیتزمن<sup>۱</sup> نمونه ای از این موارد است. در این مطالعه نتایج نشان دادند که رابطه ی معناداری بین دو پاسخ التهابی بافت نرم و خشونت سطحی ابامنت وجود ندارد. (آبراهامسون<sup>۲</sup> و همکاران، ۲۰۰۲).

در نتیجه گیری اگرچه تمایل تجمع باکتری ها بیشتر بر روی سطوح زبر مشهود بود، اما نتایج مطالعات کلینیکی بر روی ابامنت های تیتانیومی نشانگر این رابطه نبود. از نظر کلینیکی تفاوت معناداری در پاسخ بافت نرم بین سطوح ماشین کاری تیتانیوم و نوع پالیش شده آن وجود ندارد.

3. Junctional epithelium  
4. Hardness

1. Zitzmann  
2. Abrahamsson et al





شکل ۱۰۶ اباتمنت های آلیاژ نقره تیتانیوم



شکل ۱۰۷: اباتمنت لیزر-لاک از شرکت بایوهاریزن

آلیاژ نیکل / کروم / مولیبدن برای ساخت اباتمنت های ایمپلنت استفاده می شود، اما پاسخ سیستم ایمنی به نیکل پیچیدگی و گرفتاری های خود را دارد. از استنلس استیل گرید جراحی می توان برای ساخت اباتمنت های موقت ایمپلنت استفاده کرد ولی ماده سازنده ایده آلی برای اباتمنت های دائمی ایمپلنت نمی باشد.

### طلای ریختگی

سازندگان ایمپلنت پس از مشخص شدن محدودیت های اباتمنت های پیش ساخته، اباتمنت های قابل ریختگی به نام اباتمنت های "یوسی ال ای" را طراحی و ارائه کردند. این اباتمنت از یک پایه ماشین کاری<sup>۳</sup> شده از آلیاژ طلا ساخته شده که منطبق با فرم و اندازه سر ایمپلنت مورد نظر می باشد و دارای یک آستین<sup>۳</sup> پلاستیکی است که قابلیت اصلاح و واکس-آپ شدن<sup>۴</sup> قبل از ریختگی با طلا را داراست (شکل ۱۰۸).

از اباتمنت های ریختگی طلا عموماً برای ساخت رستوریشن های ایمپلنت لول<sup>۵</sup> (هم سطح با دهانه ایمپلنت) کاستوم کست استفاده می شود<sup>۶</sup>، کاربرد این نوع رستوریشن هادر موارد اختصاصی مانند ایجاد مارژین های زیر لثه برای زیبایی بیشتر، تامین کلیرنس اکلوژالی در مواقع کمبود فضای بین فکی، و اصلاح زوایای و راستای نامطلوب ایمپلنت می باشد. استفاده از اباتمنت های ریختگی شده در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیار رایج شد، اما با معرفی اباتمنت های پیش ساخته کامل تر و اباتمنت های میلینگ شده کد کم<sup>۷</sup>، محبوبیت شان را از دست دادند.

● **مشخصات ویژه اباتمنت:** ۶۰ تا ۶۵ درصد طلا، ۲۰ تا ۲۵ درصد پالادیوم، ۱۹ درصد پلاتین و ۱ درصد ایریدیم (نان سرامیک آلوی<sup>۸</sup>).

1. UCLA
2. Machined-fit
3. Sleeve
4. Wax-up
5. Implant level
6. Custom cast
7. CAD/CAM milled abutments
8. Non ceramic alloy

● **طیف ذوب:** جامد، ۱۴۰۰ درجه سلسیوس؛ مایع، ۱۴۹۰ درجه سلسیوس.

● **آلیاژهای ریختگی پیشنهادی:** آلیاژهای های پالادیوم<sup>۹</sup> و آلیاژهای های نابل<sup>۱۰</sup> تایپ III و یا IV

اباتمنت های یوسی ال ای پلاستیکی به شکل هندسی ایده آل و کس آپ می شوند. پس از سیلندر گذاری و طی پروسه ی برن آت<sup>۱۱</sup> آلیاژ مذاب با ورود به فضای مولد<sup>۱۲</sup>، با پایه طلای ماشین کاری شده اباتمنت یوسی ال ای، یکپارچه و بدین ترتیب اینترفیس ماشین کاری شده که انطباق دقیقی با ایمپلنت دارد، حفظ می شود. پایه ی طلای ماشین کاری شده اباتمنت یوسی ال ای، از یک آلیاژ غیر اکسید شونده تهیه شده است که سبب افزایش قابلیت چسبندگی شیمیایی آلیاژ ریختگی می شود، اما امکان برقراری باندینگ با پرسن را ندارد.

9. High palladium alloy  
10. high noble dental alloy  
11. Burn out  
12. Mold



شکل ۱.۸: اباتمنت طلای ریختگی

مطالعه رومپن<sup>۲</sup> در ۲۰۰۶ نتایج آبراهامسون را تایید کرد و نشان داد تیتانیوم، آلومینیوم و زیرکونیا زیست سازگاری مطلوب تر و ماندگارتری را نسبت به طلا و پوسلن دارند. نتایج آبراهامسون و رومپن در مقایسه با مطالعات دیگر با چالش‌هایی روبرو شد. قابل توجه‌ترین مطالعه متضاد با این نتایج، مربوط به مطالعه ویگولو و همکاران<sup>۳</sup> است که در سال ۲۰۰۶ و بر روی نمونه انسانی انجام شد و نتیجه‌گیری شد که تفاوت معناداری در پاسخ بافت نرم و استخوان پری ایمپلنت بین اباتمنت‌های تیتانیوم و طلا وجود ندارد.

### مطالعات مقایسه‌ای طلا و پوسلن با تیتانیوم و آلومینیوم

از اواخر ۱۹۹۰ این اتفاق نظر وجود دارد که پاسخ بافت نرم در برابر طلا و پوسلن نسبت به آلومینیوم اکسید (ماده سرامیکی منسوخ شده) و تیتانیوم نامطلوب تر است. پیدایش این نظریه بر اساس نتایج مطالعه آبراهامسون و همکاران<sup>۱</sup> که در سال ۱۹۹۸ بر روی نمونه‌های حیوانی انجام شد، شکل گرفت و بر این اساس بسیاری از کلینیسین‌ها از کاربرد توأم طلا و پوسلن استفاده نکردند.

#### مطالعه‌ی ویگولو و همکاران بر روی پاسخ بافت نرم به طلا و تیتانیوم


- استفاده از ۲۰ بیمار با ناحیه بی‌دندانی منفرد و دو طرفه (برای قراردعی ۴۰ ایمپلنت)
- یک سمت از قوس با استفاده از اباتمنت طلا و سمت دیگر با اباتمنت تیتانیوم بازسازی شد.
- ۴ سال پس از درمان پروتزی، نواحی مورد درمان از لحاظ تجمع پلاک میکروبی بالای لثه، التهاب لثه، خونریزی در هنگام پروب کردن، میزان لثه کراتینیزه و عمق پروبینگ ارزیابی شدند.
- تفاوت معنی‌داری در سطح استخوان اطراف ایمپلنت و پاسخ بافت نرم مشاهده نشد.

#### مطالعه آبراهامسون و همکاران که استفاده از تیتانیوم و آلومینیوم را با طلا و پوسلن مقایسه نمودند

- از سگ بیگل برای قرار دادن فیکسچر ایمپلنت استفاده شد.
- برای هر سگ دو اباتمنت تیتانیوم سی‌پی و دو اباتمنت آلومینیوم اکسید، یک اباتمنت تیتانیوم کوتاه متصل به پوسلن فیوز توگلد و یک اباتمنت جایگذاری شد.
- پس از ۶ ماه در اطراف اباتمنت تیتانیوم و آلومینیوم اکسید، جانشینال اپیتلیوم ۲ میلی‌متری و بافت همبند به ارتفاع ۱-۱/۵ میلی‌متر تشکیل شد.
- پس از ۶ ماه استفاده از اباتمنت‌های طلا و پوسلن، هیچ اتصالاتی در سطح اباتمنت لول شکل نگرفت و لبه بافت نرم و استخوان تحلیل یافته بود. نتایج نشان دادند که پاسخ بافت نرم در برابر تیتانیوم و آلومینیوم اکسید نسبت به طلا و پوسلن مطلوب‌تر می‌باشد.

2. Rompen's  
3. Vigolo

1. Abrahamsson et al.'s



شکل ۱.۹: پودر و صفحه زیرکونیا

## زیرکونیا

دی اکسید زیرکونیوم<sup>۶</sup>، که تحت عنوان زیرکونیا شناخته می شود (با زیرکون فرق دارد)، کریستالی سفید از اکسید زیرکونیوم است. طبیعی ترین فرم آن، با ساختار کریستالین مونوکلینیک، با دلیت معدنی<sup>۷</sup> است. با دلیت یک ماده معدنی کمیاب از زیرکونیوم اکسید است که به اشکال مختلف کریستالی منشوری مونوکلینیک وجود دارد. انواع شفاف تا مات با شاخص انکساری بالا و در طیف بی رنگ تا زرد، سبز و قهوه ای پررنگ موجود است (شکل ۱.۹). با دلیت یک ماده معدنی نسوز با دمای ذوب ۲۷۰۰ درجه سانتی گراد است.

پیشرفت در علوم زیستی و تکنولوژی ساخت سرامیک سبب تولید زیرکونیا هایی با استحکام بالاتر و سازگاری بافتی بهتری شده است که می توان از آنها در ساخت وسایل بیومدیکال و اباتمنت های ایمپلنت استفاده کرد.

پلی کریستال های تراگونال زیرکونیای بتریا<sup>۸</sup>، پودر اینجکشن مولدینگ<sup>۹</sup> و تکنیک پرسینگ داغ<sup>۱۰</sup> از نشانه های این پیشرفت می باشند. سایر تحولات مانند استفاده از زیرکونیای سخت شده با آلومینا<sup>۱۱</sup> و زیرکونیای سریا-داپد<sup>۱۲</sup> برای کاهش وقوع و توقف پیری در زیرکونیا<sup>۱۳</sup>، از دلایل دیگر محبوبیت روزافزون زیرکونیا به عنوان ماده بیوسرامیک است.

6. Zirconia (ZrO<sub>2</sub>)
7. Baddeleyite
8. Yttria (Y- TZP)
9. Powder injection molding (PIM)
10. Hot isostatic pressing (HIP)
11. Zirconia-toughened alumina
12. Ceria-doped zirconia
13. Zirconia aging


ویگولو اظهار کرد در صورتی که پاسخ بافت نرم صرفاً مد نظر باشد انتخاب بین طلا و تیتانیوم بستگی به سلیقه کلینیسین دارد. در این مطالعه بر روی مدل انسانی هر دو ماده پاسخ بافتی مناسبی را نشان دادند.

علاوه بر این نتایج مطالعه آبراهامسون با کارداروپولی<sup>۱</sup> در سال ۲۰۰۷، یافته های قبلی وی را رد کرد. در این مطالعه آبراهامسون از ایمپلنت یک تکه<sup>۲</sup> که بخش ترنس موکوزال<sup>۳</sup> آن از طلا و یا تیتانیوم بود در سگ بیگل استفاده کرد. نتایج، تفاوت معناداری را بین این دو ماده نشان نداد. با این حال نتایج مطالعه دیگر آبراهامسون با همکاری ولاندر<sup>۴</sup> در سال بعد (۲۰۰۸) دوباره نشان داد که زیرکونیا و تیتانیوم پاسخ بافتی بهتری نسبت به طلا دارند.

در نتایج مطالعات موجود در مورد اباتمنت های طلا تضادهایی وجود دارد و ارزیابی دلیل این تضادها دشوار است. با این حال باید به معایب معنادار ولی جزئی طلا توجه شود.

از تیتانیوم و زیرکونیا می توان در تکنیک کدکم که دخالت انسان در ساخت اباتمنتها وجود ندارد استفاده کرد. اباتمنت طلا در لابراتوار و توسط تکنسین انجام می گیرد. تفاوت در مهارت تکنسین یکی از دلایل پاسخ های متفاوت بافت نرم در مطالعات مختلف می باشد. مورد دیگر در مورد استریلیتی<sup>۵</sup> طلا است. استریلیتی تیتانیوم و زیرکونیا تا هنگام جایگذاری پایدار باقی می ماند ولی استریلیتی طلا پس از ساخته شدن در لابراتوار و تا هنگام جایگذاری ناپایدار است.


1. Cardaropoli
2. One piece
3. Transmucosal
4. Welander
5. Sterility



شکل ۱.۱۰: تفاوت ساختاری زیرکونیای مونوکلینیک<sup>۱</sup> و تتراگونال<sup>۲</sup>



شکل ۱.۱۲: بلنک های ایچ آی پی سینتر



شکل ۱.۱۱: بلنک پری سینتر زیرکونیا


از لحاظ ثبات مارچین بافت نرم و استخوان می باشد. نتایج نشان می دهد نوع ماده مورد استفاده بر روی میزان و کیفیت بافت های احاطه کننده موثر می باشد (هنگام مقایسه زیرکونیا با آلایژ طلا). اباتمنت های زیرکونیا همچنین سبب کاهش چسبندگی باکتری و پلاک شده و از التهاب بافت نرم جلوگیری می کنند.

اصلاح<sup>۶</sup> و تراش<sup>۷</sup> زیرکونیا به دلیل خواص فیزیکی زیرکونیا، برای دندانپزشک و تکنسین مشکل آفرین است. تراش و تنظیم زیرکونیای پُست سینتر<sup>۸</sup> به طور معناداری می تواند سبب افزایش پیدایش ترک های ریز و شکست نهایی رستوریشن، تحت نیروهای فانکشنال شود.

6. Adjusting
7. Grinding
8. Post-sintering

از زیرکونیا به دلیل خواص ویژه و استحکام بالا، در نواحی که زیبایی مطرح است (نواحی قدامی) و یا در صورت بالا بودن نیروهای فانکشنال (فریم ورک بریج های ثابت خلفی، اباتمنت ایمپلنت و رستوریشن های چند واحدی ایمپلنت) استفاده می شود. زیرکونیا استحکام در برابر خمش<sup>۳</sup> و چقرمگی<sup>۴</sup> بالایی دارد و یانگ مدولوس<sup>۵</sup> آن مشابه فولاد است. علاوه بر استحکام، بزرگترین مزیت زیرکونیا پاسخ بافتی عالی آن است. مطالعات متعددی نشانگر استفاده موفقیت آمیز اباتمنت زیرکونیا

1. Monoclinic
2. Tetragonal
3. Bending strength
4. Fracture toughness
5. Young's modulus



شکل ۱.۱۳: مراحل اصلی ساخت زیرکونیای پری-سینتر و سینتر شده

## ویژگی های فیزیکی

زیرکونیا در دمای اتاق به صورت ساختارهای کریستالی مونوکلینیک و در دماهای بالاتر به ساختارهای تتراگونال و مکعبی تغییر ساختار می دهد. افزایش حجم با تغییر شکل از مکعبی به تتراگونال و به مونوکلینیک سبب پیدایش استرس زیادی می شود که می تواند در حین سرد شدن در زیرکونیا ترک ایجاد کند. ترکیب شدن زیرکونیا با برخی از اکسیدها مانند اکسید یتریوم<sup>۱</sup> فازهای تتراگونال و مکعبی تثبیت می شوند (شکل ۱.۱۰).  
 مارکهای مختلف از لحاظ شیمیایی مشابهند ولی لزوماً از لحاظ فرم یکسان نیستند. پردازش زیرکونیا می تواند خواص مکانیکی و نوری آن را تغییر دهد. در بین انواع زیرکونیا تفاوت هایی از لحاظ ماشین شوندگی<sup>۲</sup> (میلینگ<sup>۳</sup> مرطوب یا خشک) و دمای سینترینگ<sup>۴</sup>

(۱۵۳۰ درجه سانتی گراد برای ویتای وای-زی<sup>۵</sup> و ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد برای لاوا<sup>۶</sup> ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد برای سرکن<sup>۷</sup>) وجود دارد. چه تفاوتی وجود دارد؟ زیرکونیای موجود در مارکت دندانپزشکی، پری-سینتر<sup>۸</sup> و اچ آی پی<sup>۹</sup> می باشد. زیرکونیای پری-سینتر میلینگ شده، قوام نرم و گچی دارد (شکل ۱.۱۱). برای تراکم بیشتر پس از میلینگ دوباره باید سینتر شود. ماده اچ آی پی در مرحله سینتر کامل<sup>۱۰</sup> میلینگ می شود (شکل ۱.۱۲).

به این نکته باید توجه شود که انجام روشهای پردازش<sup>۱۱</sup> بر روی زیرکونیای پری-سینتر، خصوصیات عملکردی اش را تحت تاثیر قرار میدهد.

5. Vita™ YZ-Cube
6. Lava
7. Cercon
8. Pre-sintered
9. HIP
10. Fully sintered state
11. Processing

1. Yttrium oxide (Y2O3, yttria),
2. Machinability
3. Milling
4. Sintering




پودر زیرکونیا



بلنک‌های پری-سینتر شده



بلنک‌های میلینگ شده با ماشین میلینگ ۵محوره



بلنک‌های پری سینتر میلینگ شده



کوره سینترینگ



اباتمنت‌های زیرکونیا سینتر شده

شکل ۱.۱۴: مراحل ساخت اباتمنت زیرکونیا از زیرکونیا پری-سینتر

جدول ۱.۲: مقایسه خواص فیزیکی اباتمنت‌های مختلف

آلیاژ تیتانیوم	* سی پی	زیرکونیا	استخوان
گرید ۵	تی ۴	۱۰۰۰	۱۲۱-۱۰۴
۹۹۳	۶۶۲	۲۰۰۰	۱۷۰
۹۷۰	۳۲۸	۲۰۰	۱۵-۱۰
۱۱۳۸	۱۰۳		

سی پی تی ۴: آلیاژ تیتانیوم گرید ۴

و چگونگی مراحل پرسینگ<sup>۴</sup> و شرایط پری-سینتر دارد.

**۱: پودر.** پودر زیرکونیا‌های موجود، مختلف بوده و می‌توانند از ذرات با سایزهای مختلف، نسبت پراکندگی مختلف از سایزهای مختلف ذرات و همچنین دارای افزودنی‌های مختلف (مانند بایندها<sup>۵</sup> برای مرحله پرسینگ) باشند. افزودنی‌هایی نظیر یتریوم اکسید و آلومینا می‌توانند به صورت مختلف در پودر پراکندگی داشته باشند مانند پراکندگی همگن در سرتاسر ماده و یا تمرکز بیشتر در مرز بین ذرات و غیره. سایز ذرات بر روی استحکام و ترانسفورمیشن تافنینگ<sup>۶</sup> زیرکونیا به عنوان یک ویژگی کلیدی مکانیکال موثر است.

تنوع در توزیع اندازه ذرات بر میزان تخلخل و ترانسپورانس<sup>۷</sup> ماده تاثیرگذار است. چگونگی توزیع افزودنی‌ها می‌تواند ثبات هیدروترمال<sup>۸</sup> مواد سینتر شده را تحت تاثیر قرار دهد.

**نکته:** ترکیبات متفاوت پودر زیرکونیا بر استحکام و ثبات طولانی مدت و شفافیت اباتمنت تاثیرگذار است.

زیرکونیا پری-سینتر طی سه مرحله آماده سازی می‌شود (۱.۱۳). پودر زیرکونیا ابتدا فشرده شده و سپس پری-سینتر می‌شود. این مراحل توسط کارخانه سازنده انجام می‌شود. در لابراتوار دندانپزشکی بلنک‌های پری-سینتر، میلینگ شده و سپس برای رسیدن به فول دنسیتی<sup>۲</sup>، کوپینگ<sup>۳</sup> های پری-سینتر، سینتر می‌شوند.

آماده سازی بلوک‌های پری-سینتر بستگی به پودر زیرکونیا

4. Pressing

5. Binder

6. Translucency

7. Transformation toughening

8. Hydrothermal stability

1. Pre-sintered blank

2. Full density

3. Coping

مطرح می‌کند. ادجاستت زیرکونیای پُست -سینتر<sup>۴</sup> به طور قابل توجهی احتمال پیدایش ترک‌های ریز<sup>۵</sup> را افزایش می‌دهد که در نهایت سبب بروز شکست کلینیکی زیرکونیا خواهد شد.

بزرگترین مزیت زیرکونیا علاوه بر استحکام آن، پاسخ بافتی عالی آن است. نتایج مطالعات مختلف نشانگر موفقیت در تامین ثبات بافت نرم و استخوان کرسنال می‌باشد. اباتمنتهای زیرکونیا نسبت به سایر مواد، محیطی عاری تر از پلاک را در اطراف اباتمنت فراهم می‌کنند. این ویژگی سبب ارتقای سطح بهداشت در اطراف پروتز نهایی بیمار می‌شود.

### نمونه ای از مطالعات بر روی ویژگی های بهداشتی زیرکونیا


مطالعات نشان داده اند که تجمع باکتری و نفوذ التهاب در اطراف زیرکونیا در مقایسه با تیتانیوم، کمتر می‌باشد. زیرکونیا به دلیل خواص بهداشتی دارای مزایای طبیعی مانند حفظ بافت لثه در ناحیه زیبایی و حفظ استخوان کرسنال نیز می‌باشد.

ریموندینی<sup>۶</sup> و همکاران در طی مطالعاتی بر روی مدل‌های انسانی<sup>۷</sup> و غیر انسانی<sup>۸</sup> چگونگی تجمع باکتری را بر روی زیرکونیا و تیتانیوم مورد بررسی و مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بر روی زیرکونیا، باکتری‌ها تجمع کمتری نسبت به تیتانیوم دارند.

### مطالعه ریموندینی و همکارانش بر خواص بهداشتی زیرکونیا در مقایسه با تیتانیوم

#### مطالعه بر روی مدل غیر انسانی

- استفاده از دیسکهای تیتانیوم و زیرکونیا برای بررسی تجمع باکتری
  - آنکوبیت<sup>۹</sup> کشت‌ها به مدت ۴ روز و اندازه‌گیری تعداد باکتری‌ها
  - کاهش رشد بر روی مدل‌های زیرکونیا بی‌بی به میزان قابل توجه
- #### مطالعه بر روی مدل انسانی
- جایگذاری زیرکونیا و تیتانیوم در داخل استنت‌های سیلیکونی<sup>۱۰</sup> و اتصال آنها به سیم ارتودنسی در داخل دهان
  - استفاده از استنت‌ها به مدت ۲۴ ساعت و سپس خارج کردن آنها از دهان
  - انجام شمارش باکتری‌ها بر روی زیرکونیا و تیتانیوم
  - وجود باکتری کمتر بر روی زیرکونیا نسبت به تیتانیوم.



شکل ۱.۱۵: بلنک‌های پلی اتر اترکتون

**۲: شرایط پرسینگ.** ابتدا پودر فشرده می‌شود که می‌تواند به روشهای مختلف انجام می‌شود (به طور مثال، به صورت ایزواستاتیک<sup>۱</sup> یا اکزیالی<sup>۲</sup>). سپس شرایط پرسینگ برای ایجاد یک بلنک مناسب برای مرحله پری -سینترینگ تنظیم می‌شود. روش پرسینگ بر همگنی<sup>۳</sup> دانسیته ماده، و تطابق مارجین‌ها تاثیر گذار است. شرایط پرسینگ می‌تواند سبب بروز تفاوت‌هایی در استحکام و ترانسلسونسی و همچنین دمای سینترینگ ماده شود.

**تکنه:** شرایط و روش پرسینگ بر تطابق مارجین، استحکام، و شفافیت ترمیم مؤثر می‌باشد.

**۳. پری -سینترینگ.** پودر فشرده شده زیرکونیا در کوره تحت درجه حرارت مناسب برای تولید بلنکی با استحکام مناسب پری -سینتر می‌شود.

**تکنه:** مرحله پری -سینترینگ بر استحکام و آمادگی ماده تاثیر گذار است.

**۴. رنگ آمیزی.** برخی از زیرکونیاها را می‌توان در وضعیت پری -سینتر با غوطه ور کردن کوپینگ، اباتمنت و فریم ورک‌ها در مایع رنگ، رنگ آمیزی کرد. این روش سبب جذب رنگدانه‌ها در زیرکونیا می‌شود. کنترل تأثیرات روش رنگ آمیزی بر روی ویژگی‌های مکانیکی ماده زیرکونیا اهمیت بسزایی دارد. رنگ آمیزی می‌تواند به وسیله رنگدانه‌ها (ذرات) یا عوامل غیر رنگی (یون) انجام شود (شکل ۱.۱۴). **تکنه:** چگونگی رنگ آمیزی زیرکونیا بر تطابق مارجین، استحکام و شفافیت مؤثر می‌باشد.

زیرکونیا‌های مورد استفاده در دندانپزشکی معمولاً از لحاظ شیمیایی مشابه یکدیگرند ولی لزوماً یکسان نیستند.

در جدول ۱.۲ خواص فیزیکی زیرکونیا با استخوان، تیتانیوم خالص و آلیاژ تیتانیوم مقایسه شده است. خصوصیات فیزیکی مواد، چالش‌هایی را در هنگام ادجاستت و تراش برای دندانپزشک و تکنسین

1. Isostatic
2. Axially
3. Homogeneity

4. Post - sintered  
5. Micro - cracks  
6. Rimondini et al  
7. In vivo  
8. In vitro  
9. Incubating  
10. Silicone stent



شکل ۱.۱۶: اباتمنت پلی اترکتون

وجود دارد.

استفاده از طرح پلت فرم سویچینگ<sup>۱۱</sup> راه حلی پیشنهادی برای کاهش گپ و تحلیل استخوان کرسنال می باشد.

### پلی اترکتون (پی ای پی کی)<sup>۱۲</sup>

پلی اترکتون محبوب ترین ماده برای ساخت اباتمنت موقت می باشد. این پلیمر آلی به رنگ بژ یا سفید است و یک ماده ترموپلاستیک نیمه کریستالیزه با خواص مکانیکی و شیمیایی مقاومتی عالی است. میزان یانگ مدولوس آن ۳/۶ گیگا پاسکال و استحکام کششی آن ۱۰۰-۹۰ مگاپاسکال است.

دمای گلاس ترانزیشن<sup>۱۳</sup> پلی اترکتون در حدود ۱۴۳ درجه سانتی گراد است و نقطه ذوب آن نیز در حدود ۳۴۳ درجه سانتیگراد (۶۶۲ درجه فارنهایت) می باشد. این ماده در برابر تخریب حرارتی و همچنین حمله عناصر آلی و حضور در محیط های مرطوب بسیار مقاوم است. این خواص، پلی اترکتون را به ماده ای ایده آل برای ساخت اباتمنت موقت تبدیل کرده است (شکل ۱.۱۵).

### مزایای تکنیکی

- توانایی استریل شدن بدون تخریب شدن خواص مکانیکی یا سازگاری زیستی.
- سازگاری با اشعه ایکس، ام آر آی<sup>۱۴</sup> و سسی تی اسکن<sup>۱۵</sup> بدون ایجاد آرتیفکت<sup>۱۶</sup>.

مطالعه اسکارانو<sup>۱</sup> و همکاران در ۲۰۰۴ نیز با هدف مقایسه خواص بهداشتی تیتانیوم و زیرکونیا انجام شد. نتایج آنها شبیه نتایج ریموندینی مبنی بر اینکه زیرکونیا بهداشتی تر است، بود. نتایج تحقیقات پورتینگا<sup>۲</sup> و همکاران در سال ۱۹۹۹ نشان داد که مقاومت زیرکونیا در برابر چسبندگی باکتری ها به سطح، احتمالاً به علت قابلیت انتقال الکترونی<sup>۳</sup> این ماده است. مطالعه آنها نشان داد که انتقال شارژ در حین چسبندگی باکتری رخ می دهد. باکتری هایی که الکترون ها را اهدا میکنند، نسبت به باکتری هایی که الکترون می گیرند، به سطح چسبندگی بیشتری دارند.

### پاسخ التهابی به زیرکونیا

پاسخ طبیعی به وجود باکتری ها، با آزاد شدن مدیاتورهای<sup>۴</sup> التهابی همراه است که در نهایت منجر به تحلیل استخوان می شود. در مطالعات به جای ارزیابی بیوفیلم، از سایر روش های ارزیابی خصوصیات بهداشتی مانند ارزیابی عوامل التهابی مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (وی ای پی جی اف)<sup>۵</sup> تست نیتریک اکسید<sup>۶</sup>، اینفیلتراسیون التهابی<sup>۷</sup> و دانسیته مویرگی<sup>۸</sup> در بافت نرم پری-ایمپلنت استفاده می شود. افزایش سطح این عوامل نشان دهنده حضور التهاب به دلیل تجمع باکتری ها است.

در سال ۲۰۰۶ دیگیدی<sup>۹</sup> و همکاران از این مارکرهای التهابی برای ارزیابی خصوصیات بهداشتی زیرکونیا در مقایسه با تیتانیوم استفاده کردند.

### مطالعه دیگیدی و همکاران بر میزان اینفیلتراسیون التهابی نسبت به زیرکونیا و تیتانیوم

- ایمپلنت ها در مدل های انسانی جایگذاری شدند
- نیمی از اباتمنتها از جنس زیرکونیا و نیمی دیگر از جنس تیتانیوم بودند
- پس از ۶ ماه، بیوپسی برای ارزیابی واسطه های التهابی انجام شد
- کاهش میزان اینفیلتراسیون التهابی در اطراف اباتمنت های زیرکونیا در مقایسه با اباتمنت های تیتانیومی معنی دار بود.

**نکته:** صرف نظر از جنس اباتمنت، در صورت وجود میکروگپ<sup>۱۰</sup>

بین اباتمنت و ایمپلنت، احتمال بروز التهاب و تحلیل استخوان کرسنال

1. Scarano
2. Poortinga
3. Electron conductivity
4. Mediators
5. Vascular endothelial growth factor ( VEGF)
6. Nitric oxide synthase expression
7. Inflammatory infiltrate
8. Microvessel density
9. Degidi
10. Micro gap

11. Platform switching
12. Poly ether ketone (PEEK)
13. Glass transition
14. MRI
15. CT
16. Artifacts



به استحکام شان باید بعنوان اولین انتخاب در مورد ایمپلتهای خلفی مد نظر قرار گیرند.

**اباتمنت تیتانیوم ماشین کاری شده در مقابل اباتمنت تیتانیوم پالیش شده:** اباتمنت های تیتانیومی تجاری در دسترس از لحاظ نتایج کلینیکی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. از نظر کلینیکی، خشونت سطحی اباتمنت های موجود از عوامل تعیین کننده نمی باشد.

**اباتمنت تیتانیوم لیزر-لاک:** این نوع اباتمنت تیتانیومی نسبت به سایر اباتمنت های تیتانیومی که بدون بخش ترنس موکوزال می باشند در کلیه موارد برتری بالینی دارند. استفاده از این نوع اباتمنت ها در موارد زیبایی در ناحیه قدام و همچنین در بیماران بالته نازک توصیه می شود.

**اباتمنت استنلس استیل:** از آنجایی که سیستم ایمنی بدن به نیکل موجود در استنلس استیل واکنش نشان می دهد، استفاده از این اباتمنت به عنوان اباتمنت دائمی مشکل آفرین خواهد بود. استنلس استیل گرید جراحی فقط به صورت کوتاه مدت به عنوان اباتمنت موقت قابل استفاده است.

**اباتمنت طلا:** با توجه به وجود تحقیقات متناقض در این زمینه، استفاده کلینیکی از اباتمنت طلا باید با احتیاط بیشتری انجام شود در موارد زیبایی در ناحیه دندانهای قدامی و همچنین در بیماران بالته نازک و یا با سابقه حساسیت بهتر است تا حصول به نتایج تحقیقاتی مشخص تر از سایر اباتمنت ها بجای طلا استفاده شود.

**اباتمنت زیرکونیا:** زیرکونیا بهداشتی ترین اباتمنت موجود در بازار است و سیل موکوزی بهتری نسبت به تیتانیوم دارد. استفاده از آن در نواحی قدامی، بیماران بالته نازک، بیماران با مشکل بهداشت دهانی و بیماران سالخورده با دچار کمبود مهارت دستی، توصیه می شود.

**پلی اتر اترکتون اباتمنت:** از این اباتمنت به عنوان اباتمنت موقت استفاده می شود. واکنش بافت نرم به آن، مشابه اباتمنت تیتانیوم می باشد. پلی اتر اترکتون انتخاب اول برای اباتمنتهای موقت است.

## منابع

- Abrahamsson, I. & Cardaropoli, G. (2007). Peri-implant hard and soft tissue integration to dental implants made of titanium and gold. *Clinical Oral Implants Research*, 18(3), 269-274.
- Abrahamsson, I., Berglundh, T., Glantz, P., & Lindhe, J. (1998). The mucosal attachment at different abutments. An experimental study in dogs. *Journal of Clinical Periodontology*, 25(9), 721-727.
- Abrahamsson, I., Zitzmann, N.U., Berglundh, T., Linder, E., Wennerberg, A., & Lindhe, J. (2002). The mucosal attachment to titanium implants with different surface characteristics: an experimental study in dogs. *Journal of Clinical Periodontology*, 29(5), 448-455.
- Adatia, N.D., Bayne, S.C., Cooper, L.F., & Thompson, J.Y. (2009). Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia

- خصوصیات مکانیکی عالی مانند سفتی<sup>۱</sup> و دوام<sup>۲</sup>.
- استحکام فشاری<sup>۳</sup> بالا.
- سازگاری زیستی با بافت های سخت و نرم.
- طبیعی بودن رنگ و زیبایی عالی.
- نبود فلز در ترکیب ماده، و حذف تبادل یون ها در دهان.
- کاربرد آسان آن بصورت چیرساید<sup>۴</sup> توسط دندانپزشکان.

ویلیامز<sup>۵</sup> و همکاران در اوایل سال ۱۹۸۷، در یک مطالعه بر روی حیوان، نشان دادند که پلی اتر اترکتون سازگاری بیولوژیکی مطلوبی دارد.

هانتر<sup>۶</sup> و همکارانش، در سال ۱۹۹۵، برای مقاصد ارتوپدی پلی اتر اترکتون را با تیتانیوم و کروم کبالت مورد مقایسه قرار دادند. نتایج مطالعه در اتصال فیبروبلاستیکی و استئوبلاستیکی به سطح، در بین پلی اتر اترکتون تیتانیوم و یا کروم کبالت اختلافی نشان نداد. از پلیمرهای پلی اتر اترکتون. در دندانپزشکی، برای ساخت رستوریتو اباتمنت<sup>۷</sup> و یا هیلینگ اباتمنت<sup>۸</sup> استفاده می شود. برخلاف ارتوپدی، تحقیقات بر روی پلیمرهای پلی اتر اترکتون بعنوان ایمپلنت دندانیه محدود است، اما نتایج مطالعات امیدوار کننده است.

کوتوزیس<sup>۹</sup> و همکاران در سال ۲۰۱۱ یک مطالعه ی آینده نگری برای مقایسه تیتانیوم و پلی اتر اترکتون انجام دادند. نتایج پس از ۳ ماه تفاوت معناداری بین دو ماده از لحاظ پاسخ بافت نرم و سخت نشان نداد. پاسخ های بافتی در برابر پلاک، خونریزی در هنگام پروبینگ<sup>۱۰</sup> و ارتفاع استخوان و لته اندازه گیری و جمع آوری شدند.

مطالعه ی دیگر توسط وُلپ<sup>۱۱</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۸، برای مقایسه پلی اتر اترکتون و تیتانیوم با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرز (پی سی آر)<sup>۱۲</sup> در شرایط کلونیزاسیون باکتری انجام شد. پس از گذشت ۲ هفته از انجام جراحی مرحله دوم، اختلاف آماری معناداری بین تیتانیوم و پلی اتر اترکتون در شرایط کلونیزاسیون باکتری ها مشاهده نشد. پلی اتر اترکتون گزینه اول به عنوان اباتمنت موقت می باشد.

## نتیجه گیری

**اباتمنت تیتانیوم:** در مورد اباتمنتهای تیتانیوم نتایج تحقیقات متعدد نشانگر استفاده بدون شرط آن است. ایمپلتهای تیتانیوم با توجه

1. Stiffness
2. Durability
3. Compressive strength
4. Chairside
5. S. williams et al.
6. Hunter
7. Restorative abutment
8. Healing abutment
9. Koutouzis
10. Proping
11. Volpe
12. Polymerase chain reaction ( PCR)